



0957

 **caprice**

B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Postbus 48
6690AA Gendt
Nederland

2006
0957-CPD-0608

EN 771-1, april 2003 en EN 771-1/A1, maart 2005

Categorie I, HD metselbaksteen
Productiecode/Bestelcode **WSZW**
WF Structeau Pinot Noir - Zwart

Beoogde toepassing

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

Lengte	206 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breedte	98 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Hoogte	48 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm)
Verschijningsvorm	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte	≥ 30 N/mm ²
Vormstabiliteit	NPD
Hechtsterkte	0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2
Brandgedrag	Euroklasse A1
Wateropneming	≤ 7 % m/md
Initiële wateropzuiging	IW2 Matig zuigend, 0.5 – 1.5 kg/m ² .min
Dampdoorlatendheid	50/100
Bruto volumieke massa	2000 kg/m ³ , D1 (10 %, ± 200 kg/m ³)
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	0,61 W/mK (λ_{10} , droog)
Vorst/dooi bestandheid	F2 Vorstklasse D (NBRL 1007)
Besluit bodemkwaliteit	Vormgegeven bouwstof, voldoet aan Besluit bodemkwaliteit